V2531
SÁDROKARTON
speciální interiérová malířská barva

Barevné odstíny: bílý

Použití: SÁDROKARTON V2531 je speciální bílá matná jemně zrnitá disperzní interiérová malířská barva k okamžitému použití. SÁDROKARTON se vyznačuje vysokou odolností otěru za sucha, dobrou odolností oděru za mokra (omyvatelností), vynikající paropropustností a vysokou krycí schopností. SÁDROKARTON má hlavní využití především při malování velmi hladkých ploch jako je sádrokarton, kde vytváří jemnou strukturu štukové omítky. SÁDROKARTON je určen také k použití na zdivo, vápenné, vápenocementové, sádrové a sanační omítky, minerální podklady, dřevovláknité a dřevotřískové desky, tapety a k přetírání starých nátěrů. V2531 slouží pro nátěry nejrůznějších interiérů (byty, RD, kanceláře, hotely, školy apod.) s požadavkem na sjednocení povrchu, zrnitosti u štukových a hladkých ploch s vysokou odolností otěru a přilnavostí na podklad.

Přednosti:

- jemně zrnitý vzhled (efekt štukové omítky)
- dobrá omyvatelnost
- odolnost proti oděru za mokra tř. 2 (EN 13300)
- bělost 91 % MgO
- vysoká odolnost otěru za sucha
- vysoká kryvost a paropropustnost

Nanášení: SÁDROKARTON před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem nebo štětkou. Také v průběhu práce barvu občas promíchejte. Podklad např. minerální, dřevotříska, sololit, sádrokarton, musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů, především klihových a vápenných nátěrů, a odizolovaný proti vodě. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý z důvodů karbonizace (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle). Biologicky napadené podklady (houbami, plísněmi, řasami) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem). Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a vyspravená místa napenetrujte penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Savé a velmi savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). K přímé penetraci a současně základnímu krycímu nátěru starého a nového zdiva, vápenocementových, minerálních nebo vápenných omítek a sádrových podkladů, sádrokartonových desek, panelů apod., slouží naše BÍLÁ PENETRACE V1005. V1005 slouží také k přemalování původních tmavých odstínů interiérových barev nebo rozhraní odlišných odstínů. BÍLÁ PENETRACE sjednocuje a snižuje nesourodou savost podkladu, zpevňuje podklad, výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev. Díky vysoké kryvosti a bělosti, může nahradit klasickou penetraci i jednu vrstvu malířské barvy, a tím snižuje spotřebu finálního malířského nátěru. Barvu V2531 nanášíme dle potřeby ve dvou vrstvách. Doba zasychání barvy je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C.

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, Czech Republic
Phone: +420 572 527 111, Info: +420 800 145 555, www.colorlak.cz

Ředidlo: Voda
Ředění: 1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy
2. nátěr max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (klihových, kaolínových, vápenných) oškrabáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr SÁDROKARTON v intervalu 6 hodin, dle potřeby se ředí 1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy a 2. nátěr max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Vlastnosti a technické parametry barvy:

Parametr		Hodnota	Zkouší se podle
Hustota	[g/cm^3]	1,55-1,65	ČSN EN ISO 2811-1
Zasychání (v závislosti na teplotě)	[hodin]	4-6	Metodika výrobce
Obsah netěkavých látek (2 hod, 105°C)	[% hm.]	min. 60	ČSN EN ISO 3251
Výtoková doba pohárek DIN (ø trysky 10 mm) při 23 °C a 50% relat. vlhk. vzduchu	[s]	35-60	ČSN EN ISO 2431
Viskozita, vřeteno 6, rpm 60	[mPa.s]	6000-8500	ČSN EN ISO 2884-2

Parametr		Hodnota	Zkouší se podle
Bělost	[% MgO]	91	metodika výrobce B5/TD1-41
Odolnost proti oděru za mokra	[třída]	2	ČSN EN ISO 11998
Lesk		matný	metodika výrobce B5/TD1-9 (ČSN EN ISO 2813)
Přídržnost k podkladu (beton)	[MPa]	≥ 1,1	ČSN 73 2577
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy	[m]	s_d = 0,10	ČSN EN ISO 7783
Třída paropropustnosti	[třída]	V_1 (vysoká)	ČSN EN 1062-1

Vydatnost: 5-7 m^2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě.
Spotřeba: 0,15-0,20 kg na 1 m^2 barvy v jedné vrstvě.
Balení: Dle aktuální nabídky: 4 a 15 kg.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:
Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“
Marketing, 9/2026

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, Czech Republic
Phone: +420 572 527 111, Info: +420 800 145 555, www.colorlak.cz